

GRAISSE MULTI- FONCTIONS HAUTE STABILITÉ AU LITHIUM

DESCRIPTION

Préparation à base d'une association de fonctions lubrifiantes d'origine lithique et d'additif viscosifiant


FONCTIONS -:

- Hydrophobe, non soluble dans l'eau froide ou chaude.
- Stable, conserve ses propriétés, sa consistance aux températures élevées jusqu'à 145°C et aux températures négatives (-15°C -20°C).
- Point de goutte élevé.
- Bonne adhésivité sur les supports verticaux ou horizontaux.
- Assure une protection contre l'oxydation par son pouvoir anticorrosion.
- Polyvalente, multifonctions pour paliers, articulations, roulements etc...
- Utilisation facile dans les services de maintenance, usines, chantiers, matériels TP, engins agricoles

CARACTERISTIQUES :

ETAT PHYSIQUE	Pâte visqueuse
ASPECT	Lisse
REACTION CHIMIQUE :	Neutre.
MASSE VOLUMIQUE	900 g/l +/- 20 g/l.
COULEUR	AMBRÉE
ODEUR	Caractéristique de graisse
GRADE NLGI	2
POINT DE GOUTTE	supérieur à 180 °c

CARTOUCHE TUBE DE 400
grammes nets



MODE D'EMPLOI :

Éliminer les traces anciennes de graisse ou souillures éventuelles à l'aide d'un dégraissant au préalable. S'utilise à l'état pur sur supports propres et secs, pour l'entretien à l'aide d'un matériel de graissage pneumatique ou à l'aide de pompe à graisse manuelle ou d'applicateur à cartouches. Étaler uniformément.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Préparation non soumise à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après directive européenne en vigueur . la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations a aussi été pris en compte la directive 2004/73/CEE portant 29^{ème} adaptation à la directive 67/548/CEE (Substances dangereuses). Cette préparation n'est pas dangereuse pour la santé par la directive 1999/45C

- Conserver hors de la portée des enfants.*
- . Refermer l'emballage après chaque utilisation.*
- . Conserver à l'abri des poussières, sables.*

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés

Edition de MARS 2017 – La préservir mais sans aucun engagement conditions d'application sont com