



DIPROCHIM

RAVALITE

Peinture de ravalement à base de résine pliolite



DESCRIPTION :

Peinture de ravalement à base de résine pliolite.

FONCTIONS :

S'APPLIQUE sur : surfaces verticales extérieures, façades en atmosphères rurale, urbaine, industrielle et maritime. **SUPPORT** -Enduits de liants hydrauliques, ciments et dérivés, béton, béton cellulaire, amiante ciment, briques, anciennes peintures silicatées ou autre.

QUALITES :

- Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement.
- Bonne adhérence sur fonds anciens.
- Insaponifiable.
- Imperméable aux eaux de ruissellement.
- Microporeuse.

CARACTERISTIQUES :

AFNOR NFT 36-005 – Famille I Classe 7b1 AFNOR NFP 84-403 – Classe D2.

- Conforme à la directive COV 2004/42/CE.
- Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 430 g/l (2010)
- Ce produit contient moins de 429 g/l C.O.V.

LIANT Résine pliolite®

DENSITE 1.62

EXTRAIT SEC 75 %

TX VL EXTRAIT SEC 52 %

POINT ECLAIR 39°C

BRILLANT SPECULAIRE Inférieur à 10%

MODE D'EMPLOI :

Elle devra se faire conformément au DTU 59-1.

PREPARATION DES SUPPORTS

- Les anciennes peintures seront nettoyées à l'eau sous pression, après élimination préalable des parties non adhérentes par grattage et brossage soignés.
- Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille.

APPLICATION

- Brosse, rouleau à poils longs: diluer de 0 à 5 %.
- Airless : diluer à 5 %.
- Sur fonds douteux ou instables, application d'une première couche diluée à 5 %, suivie de deux couches non diluées.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et par temps de pluie.

DILUANT -White Spirit

RENDEMENT -Rendement variable suivant l'aspect et la porosité du support.

-Sur support moyennement absorbant : 1 kg/4 à 5 m².

MISE A LA TEINTE -Ne pas utiliser de colorants universels.

SECHAGE A 20°C ET HUMIDITE RELATIVE DE 65 %

- Hors poussières : 1 heure.
- Sec : 4 heures.
- Recouvrable : 24 heures.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Inflammable. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Conservée hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le contact avec la peau. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette
Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux

STOCKAGE :

Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 12 mois.

Edition JUIN 2014 – La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent sont donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente

6 RUE DES PRES ST MARTIN – BP 50 – 77872 MONTEREAU CEDEX – Z.I – Tél : 01.60.96.27.52+ - Fax :

01.64.32.13.18 – contact@diprochim.fr

SAS au capital de 52.500 euros – R.C.S. MONTEREAU B 319 882 882 00024 – A.P.E. 4675 Z