



# TOP DECO

3 VERSIONS – MAT – SATIN - VELOURS



## Définition

Peinture acrylique pour la décoration intérieure, sans odeur.

## Destination

Peinture pour intérieur, destinée à toutes vos pièces d'habitation et hall à grande circulation. Les supports adéquats sont les enduits de préparation, le plâtre et ses dérivés, menuiseries, les papiers peints, anciennes peintures adhérentes. Le fer recouvert d'un primaire antirouille.

## Propriétés

- Excellent pouvoir garnissant.
- Grande facilité d'application.
- Haut pouvoir couvrant.
- Grande blancheur.
- Lessivable.

## Mise en œuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

## Préparation

- Les supports seront propres et sains.
- Les anciennes peintures seront convenablement lessivées.
- Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille..

## Application

- Bien mélanger avant application.
- Sur fonds cohérents, appliquer 2 couches

### Brosse et rouleau

- Diluer de 0 à 5 %.

### Airless

- Diluer de 8 à 12 %.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C e supérieure à 30°C

## Diluant

Eau.



DIPROCHIM

# TOP DECO

3 VERSIONS – MAT – SATIN - VELOURS

## Caractéristiques techniques

### Aspect du film

Satiné tendu.

### Brillant spéculaire

De 30 à 40 sous 60°.

### Teintes

Blanc, pastel série 1 et foncé série 2. Peut se teinter avec des colorants universels. Ne pas dépasser la dose de 3 %.

### Conditionnement

2,5 litres et 16 litres.

### Liant

Copolymère acrylique.

### Densité

1,30 kg/dm<sup>3</sup>.

### Séchage

(à 20°C, H.R. : 65 %)

- Hors poussières : 15 min.
- Sec : 30 min.
- Recouvrable : 3 heures.

### Extrait sec

En poids : 54 %.

En volume : 40 %.

### Conservation

- En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois.
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

### Rendement

Suivant la porosité du support : de 10 à 12 m<sup>2</sup>/l.

## Caractéristiques réglementaires

### Classification

**AFNOR**

NF T 36-005 - Famille I classe 7b2

**Écolabel EU Ecolabel FR/007/026**

**N° de licence Ecolabel : 26/12B**

**P.V. d'essais (laboratoire Pourquery) LQ02946/Q14011/0**

### Hygiène et sécurité

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

### Règlementation COV

Conforme à la directive COV 2004/42/CE :

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/b) : 100 g/l. Ce produit contient moins de 1 g/l de COV.

### Déchets

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux

Mars 2015

6 RUE DES PRES ST MARTIN – BP 50 – 77872 MONTEREAU CEDEX – Z.I – Tél : 01.60.96.27.52+ - Fax :

01.64.32.13.18 – contact@diprochim.fr

Fiche technique n° 184 / V03-11

SAS au capital de 52.500 euros – R.C.S. MONTEREAU B 319 882 882 00024 – A.P.E. 4675 Z