



ASPHAREGE

EMULSION DE BITUME PRET A L'EMPLOI



DESCRIPTION : EMULSION CATIONIQUE A RUPTURE RAPIDE

UTILISATION :

S'APPLIQUE à froid.

POSSEDE une grande élasticité et un haut pouvoir d'accrochage.

SON UTILISATION est multiple :

- en couche d'accrochage en vue de revêtement
- en accrochage avant enrobé dans les nids de poule.
- en liant superficiel pour gravillonnage, régénérant ainsi que les surfaces asphaltiques.
- pour boucher les fissures sur enrobé.
- pour raccorder l'enrobé par joint émulsion

CARACTERISTIQUES :

Pénétration du bitume	70/100 ou 180/220
Viscosité	conforme à la norme
Indice de rupture	Entre 80 et 100
Adhésivité	95 % à 100 % suivant la nature des matériaux
PH	entre 2.5 et 4.5
Densité	1
Teneur en bitume	65 %

MODE D'EMPLOI :

Sur un **support propre**. Après un balayage efficace, une aspiration est recommandée afin d'éliminer les résidus et la poussière qui peuvent nuire à l'adhésion de l'émulsion.

- après vérification de l'état de la **couche de surface**, un support trop **grossier** entrainerait l'accumulation d'émulsion dans les creux et un collage insuffisant sur les crêtes.
- sur un **support sec** ou **légèrement humide**, mais en aucun cas sur une zone détrempée ou gelée (La température du support doit être supérieure à 10°C).
- par **beau temps, sec ou humide**, mais en aucun cas par temps pluvieux ou froid. (Température d'épandage entre 10°C et 60°C).
- de manière uniforme, suffisante mais non excessive et adaptée à l'utilisation.
- avec un **matériel adéquat** à l'application (lance d'épandage, arrosoir...) et en **bon état** (non bouchés, pas de restes d'autres émulsions...), pour en limiter la consommation et en assurer les qualités.
- protégée de toutes **circulation** et **contaminations** (sablage, projections diverses...).

La **mise en circulation** (à vitesse réduite si impérative) ou la mise en oeuvre de **l'enrobé** doivent se faire après **mûrissement** (évacuation de l'eau, sensation collante au doigt sans adhésion du bitume à celui-ci) afin d'assurer la cohésion nécessaire du liant résiduel à son adhésion au support.

La **vitesse de rupture** peut être plus ou moins rapide selon les **conditions atmosphériques** (température élevée, ensoleillement important, humidité restreinte et vent suffisant accélèrent la rupture) et conditionne le choix de l'émulsion à utiliser.

AVANTAGES :

Possibilité d'**ajustement** de la **stabilité** des émulsions en fonction des conditions particulières de stockage (durée et maintien en température de l'émulsion)

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs (Entre 5 et 80°C).
- Bien agiter avant emploi.
- Refermer hermétiquement.
- Conservation maximale: 2 mois.
- Ne pas diluer

Edition de février 2013 – La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent sont donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente